

**Característica / Characteristic /
Caractéristique**
Resultado / Result / Résultat

Densidade / Density / Densité		1460 Kg/m ³
Absorção (média) / Absorption (mean) / Absorption (moyenne)		
Espessura / thickness / épaisseur		1,96%
Largura / width / largeur		n/a
Comprimento / length / longueur		n/a
Absorção (individual) / Absorption (individual) / Absorption (individuelles) - MAX		
Espessura / thickness / épaisseur		2,59%
Largura / width / largeur		n/a
Comprimento / length / longueur		n/a
Media Absorção / Mean Absorption / Absorption Moyenne - w/w		1,87%
Maximo individual / Individual Maximum / Maximum Individuelle - w/w		3,85%
Imersão em Água Quente / Boiling Test / Essai Bouillante	Média / Mean / Moyenne - w/w	1,42%
Composição / Composition / Composition	Declaração / Declaration / Déclaration	40% / 60% Madeira / Wood / Bois 40% / 60% Polímero / Polymer / Polymère 10% Outros / Others / Autres
Vicat	Declaração / Declaration / Déclaration	85,2°C
HDT	Declaração / Declaration / Déclaration	74°C
Marcação / Mark / Mark	Declaração / Declaration / Déclaration	

Declaração do fabricante / Manufacturer's Declaration / Déclaration du fabricant