

**Característica / Characteristic /
Caractéristique**
Resultado / Result / Résultat

Densidade / Density / Densité		1460 Kg/m ³
	Absorção (média) / Absorption (mean) / Absorption (moyenne)	
	Espessura / thickness / épaisseur	1,96%
	Largura / width / largeur	n/a
	Comprimento / length / longueur	n/a
	Absorção (individual) / Absorption (individual) / Absorption (individuelles) - MAX	
	Espessura / thickness / épaisseur	2,59%
	Largura / width / largeur	n/a
	Comprimento / length / longueur	n/a
	Media Absorção / Mean Absorption / Absorption Moyenne - w/w	1,87%
	Maximo individual / Individual Maximum / Maximum Individuelle - w/w	3,85%
Imersão em Água Quente / Boiling Test / Essai Bouillante	Média / Mean / Moyenne - w/w	1,42%
Composição / Composition / Composition	Declaração / Declaration / Déclaration	40% / 60% Madeira / Wood / Bois 40% / 60% Polímero / Polymer / Polymère 10% Outros / Others / Autres
Vicat	Declaração / Declaration / Déclaration	85,2°C
HDT	Declaração / Declaration / Déclaration	74°C
Marcação / Mark / Mark	Declaração / Declaration / Déclaration	

Declaração do fabricante / Manufacturer's Declaration / Déclaration du fabricant